

Bande de recouvrement mûrie

Bande de recouvrement autocollante

Composition : Bande de recouvrement mûrie Tremco est une membrane EPDM autocollante mûrie, de 0.030 po, laminée à un ruban adhésif/scellant complètement mûri, noir, à base de butyle, de 0.025 po d'épaisseur, pour membranes de toiture monocouches.

Utilisations de base : Bande de recouvrement mûrie Tremco peut être utilisée pour recouvrir les plaques et bandes de fixation métalliques ou polymères, les arrêts de gravier et pour rapiécer et réparer les joints. Bande de recouvrement mûrie Tremco a été développée spécialement pour être utilisée conjointement avec les membranes EPDM monocouches. Cependant, elle adhère bien à la plupart des membranes de toit monocouches.

Limitations :

- Ne pas appliquer sur surfaces mouillées.
- Ne doit pas être appliquée sur mastics asphaltiques ni sur d'autres adhésifs.

Emballage : Rouleaux de 6 po x 100 pi (15 cm x 30,5 m), 2 rouleaux par carton ou de 9 po et 12 po x 100 pi (23 cm et 30,5 cm x 30,5 m), 1 rouleau/carton.

Durée de stockage : Douze (12) mois lorsqu'elle est stockée à l'intérieur, à l'abri du soleil, à une température entre 15%^C et 26,6%^C (60%^F et 80%^F).

DONNÉES D'APPLICATION :

Préparation de la surface : La surface doit être saine, propre et exempte de saleté, d'huile, de débris, de poussière et autres contaminants.

Application : Apprêter la surface à recouvrir de la bande avec Apprêt passivant Tremco pour joints. Laisser sécher l'apprêt passivant. Ensuite, aligner et centrer Bande de recouvrement mûrie Tremco sur le joint ou l'endroit à réparer. Dérouler une section de bande de 30 à 45 cm (12 à 18 po) de manière que la partie adhésive de la bande soit provisoirement exposée. L'applicateur doit placer un genou sur l'endos antiadhésif exposé tout en déroulant et alignant les autres parties de la bande de recouvrement. Exercer une pression ferme avec la main. Couper la bande de la longueur désirée. Abouter les sections de bande adjacentes et les sceller avec Solin non-mûri. Exercer une pression ferme au rouleau à main, sur la longueur et la largeur de la bande, afin d'assurer l'étanchéité à l'eau.

Couverture :

6 po x 100 pi (15 cm x 30,5 m) approximativement 50 pi²/rouleau

9 po x 100 pi (23 cm x 30,5 m) approximativement 75 pi²/rouleau

12 po x 100 pi (30,5 cm x 30,5 m) approximativement 100 pi²/rouleau

Précautions : Lire les étiquettes des contenants, les fiches signalétiques et les précautions avant d'utiliser le produit.

Disponibilité et coût : Pour informations sur la disponibilité et les coûts, communiquer avec votre représentant en toiture Tremco. Pour obtenir son nom et son numéro de téléphone, appeler la division toiture au 514-521-9555.

Entretien : Votre représentant en toiture Tremco est en mesure de vous communiquer des procédures d'entretien efficaces susceptibles de varier en fonction des conditions particulières qui prévalent. Les inspections périodiques, les réparations hâtives opportunes et l'entretien préventif sont autant d'éléments d'un bon programme d'entretien des toits.

Garantie : Tremco Inc. garantit que Bande de recouvrement mûrie Tremco est exempte de défauts et qu'elle est fabriquée de façon à satisfaire aux exigences physiques publiées, lorsqu'elle est éprouvée selon les normes ASTM et Tremco. En vertu de cette garantie, nous fournirons, sans frais, des produits semblables pour remplacer les produits Bande de recouvrement mûrie Tremco qui se seront avérés défectueux après avoir été mis en oeuvre selon nos recommandations écrites pour des applications recommandées par nous comme convenant à ce produit. C'EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS DE L'ACHETEUR.

Toutes les réclamations concernant les produits défectueux devront être faites dans les douze (12) mois de l'expédition. L'absence de réclamation écrite pendant cette période sera interprétée comme une renonciation de toutes réclamations relatives au dit produit. Cette garantie TIENT LIEU de toutes autres garanties explicites ou tacites, y compris, sans s'y limiter, D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER.

Services techniques : Les représentants régionaux Tremco, de concert avec le personnel des Services techniques, sont en mesure d'analyser les conditions et les besoins afin d'élaborer des recommandations pour des applications particulières. Les services offerts par le Centre de recherches Tremco, qui s'est mérité une réputation inégalée dans le domaine de la technologie des produits d'étanchéité et d'imperméabilisation, complètent et étendent les services offerts par le personnel des Services techniques Tremco.

Avantages du produit Caractéristiques	
Caractéristiques	Avantages
Application facile et rapide	• Réduit les coûts de
100 % de solides organiques volatils	• Ne contient pas de composés
Excellente résistance à la chaleur, à l'eau et aux produits chimiques	• Longue vie utile

TREMCO
Toiture Et Tranquillité d'Esprit

Énoncé de politique et de responsabilité :
Tremco s'engage à fournir des matériaux de qualité ainsi que des spécifications techniques et des recommandations permettant leur mise en oeuvre appropriée.

Tremco ne se substitue pas aux architectes ni aux ingénieurs-conseils en charpente, par elle-même ou par le biais de ses représentants. Tremco n'avance pas d'opinions quant à la solidité structurale des tabliers sur lesquels ses produits doivent être posés et décline toute responsabilité à cet égard. Il incombe au propriétaire de consulter des ingénieurs compétents s'il désire s'assurer que le tablier structural est bel et bien en mesure de supporter les matériaux que l'on envisage de poser. Tremco décline toute responsabilité quant à la rupture du tablier et aux dommages consécutifs et aucun des représentants Tremco n'est autorisé à modifier ce déni de responsabilité de Tremco.

Caractéristiques de rendement		
Bande de recouvrement mûrie		
Propriété	Valeur type	Méthode d'essai
Résistance à la traction	100 lbf/po ²	ASTM 412
Allongement	1 200 %	ASTM 412
Vieillessement thermique à 149°C (300°F)	Aucun changement d'aspect après 180 heures	ASTM 412
Température de fragilisation	Moins de -5°C (21°F)	ASTM 412

TREMCO

Une Compagnie **RPM**

3735 Green Road
Beachwood, OH 44122
216-292-5000

220 Wicksteed Ave
Toronto, ONT M4H 1G7
416-421-3300

1445 De Coulomb
Boucherville, Quebec J4B 7L8
514-521-9555

R00-410F Rev. 6/99
Imprimé aux États-Unis